



EXTÉRIEUR

#F212

LASCOFIXE.S**DÉFINITION**

Impression fixante et pénétrante aux copolymères en solution.

DOMAINE D'APPLICATION

Fixateur solvanté pour bloquer les fonds présentant un caractère poreux ou légèrement pulvérulents.

QUALITÉS DOMINANTESRenforce la cohésion du support.
Peut s'appliquer autour de 0°C sur support non gelé.
Adhérence très élevée.**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Sans objet

Brillant spéculaire sous 60°

6

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture liquide

Densité

1,08 ± 0,1

Viscosité à 25°C

0,6 poises CP

Extrait sec

En poids : 39 % ± 2 %

En volume : 24 % ± 2 %

Rendement5 à 9 m²/L**Séchage (20°C – 55% HR)**

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7a1

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/h) : 750 g/L (2010).

Ce produit contient 520 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Rouleau, brosse, pistolet.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white spirit ou solvant naphta.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

SupportsTous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1 pour les peintures, revêtements plastiques épais et conforme au DTU 42.1 et au dossier de recommandations techniques **LASCOFLEX.I./D.****Supports neufs** : secs, sains, solides et adhérents.

Béton conforme au DTU 23.1. En cas de réagréage, ceux-ci doivent être parfaitement adhérents non friables. Enduits à base de liants hydrauliques conforme au DTU 26.1.

Supports anciens : identique aux précédents, et les anciennes peintures vinyliques, acrylique ou à la pliolite légèrement farinante**Hygiène et sécurité**

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F212

LASCOFIXE.S



EXTÉRIEUR

| SYNOPTIQUE | Peinture D2 | Revêtement semi-épais | Revêtement d'imperméabilité |
|-------------------|---|--|--|
| IMPRESSION | 1 couche de LASCOFIXE.S – 0,170 l/m ² | | |
| FINITION | 2 couches de LASCRYL.ST ou de LASCOLITH ou de LASCRYL.OX | 1 ou 2 couches de LASCOFLEX.D.MV ou LASCOFLEX.D.MP | LASCOFLEX.I.LS LASCOFLEX.I.PM LASCOFLEX.I.GR LASCOFLEX.I.TL |

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**