



#F234

**LASCOAT.FM**

EXTÉRIEUR

**DÉFINITION**

Peinture d'aspect mat profond en phase aqueuse à base de résine hydro.pliolite® (marque déposée OMNOVA).

**DOMAINE D'APPLICATION**

Décoration et protection des façades neuves ou en service.

**QUALITÉS DOMINANTES**

Sans odeur de solvants.  
Séchage rapide.  
Excellente adhérence.  
Facilité d'application, peu de projection.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Mat

**Brillant spéculaire sous 60°**

1 à 2

**Couleur**

Blanc et tons pastels

**Présentation**

Peinture légèrement gélifiée

**Densité**

1,55 ± 0,1

**Viscosité à 25°C**

2,4 à 2,6 poises CP

**Extrait sec**

En poids : 69 % ± 2 %

En volume : 56 % ± 2 %

**Rendement**

6 à 8 m<sup>2</sup>/L

**Séchage (20°C – 65% HR)**

Sec : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

**Conditionnement**

3 L – 15 L

**Stockage**

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

**Classification AFNOR**

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

XPT 34-722-D2

EN 1062-1 E3-V1-W2-A0-C1

**Teneur en COV**

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient 40 g/L.

**MISE EN ŒUVRE****Matériel d'application**

Brosse, rouleau texturé.

**Dilution**

10 % d'eau pour la première couche

5 % d'eau pour la seconde

Nettoyage du matériel à l'eau.

**Modalités d'emploi**

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

La température du support et ambiante ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'humidité supérieure à 65 %

Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0.7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest). Voir repère sur le nuancier.

**Travaux préparatoires**

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

**Supports**

Tous supports du bâtiment conformes à la norme NF DTU 59.1.

**Supports neufs** : béton soigné conforme au DTU 23.1 (norme NF P18210), béton ragréé conforme au DTU 22.1 (norme NF P10210). Enduits hydrauliques conformes au DTU 26.1 (norme NF P15201), enduits prêt à gacher.

**Supports anciens** : identique aux supports neufs recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Mortier de plâtre, brique, autres supports, nous consulter

**Hygiène et sécurité**

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F234

**LASCOAT.FM**

EXTÉRIEUR

<b>SYNOPTIQUE</b>	<b>Béton, enduits de liants hydrauliques</b>	
	<b>Neufs, sains</b>	<b>Anciens, peints ou non</b>
<b>IMPRESSION</b>	<b>LASCOAT.FM diluée 10 %</b>	<b>LASCOFIXE S, FIXACOAT</b>
<b>FINITION</b>	<b>1 couche LASCOAT.FM diluée 5 %</b>	<b>2 couches LASCOAT.FM</b>

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**

