



EXTÉRIEUR

#F241

LASCOFLEX.D.MV**DÉFINITION**

Peinture et/ou revêtement semi-épais mat velouté aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse. Rénovateur de façades.

DOMAINE D'APPLICATION

Rénove les façades anciennes revêtues ou non. Protection et décoration de fonds neufs.

QUALITÉS DOMINANTES

Double emploi (peinture ou RSE).
Résiste aux variations climatiques.
Masque le faïençage (appliqué en RSE).

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Mat velouté

Brillant spéculaire sous 60°

4 à 5

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,40 ± 0,1

Viscosité à 25°C

2,8 poises CP

Extrait sec

En poids : 67 % ± 2 %

En volume : 54 % ± 2 %

Rendement

3 à 70 m²/L

Séchage (20°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 4 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

XPT 34-722 peinture D2. revêtement D3

EN 1062-1 E3-V2-A0 (peintures) E4-V2-

W3-A1 (revêtement)

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient 10 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0.7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest). Voir repère sur le nuancier.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Supports neufs : secs, sains, solides et adhérents. Béton banché ou préfabriqué à base de granulats courants ou légers et conformes au DTU 23.1 ou 22.1. Enduits à base de liants hydrauliques conformes au DTU 26.1 ou prêt à gacher.

Supports anciens : identiques aux supports neufs peints ou non.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F241

LASCOFLEX.D.MV



EXTÉRIEUR

SYNOPTIQUE	Peinture D2		Revêtement D3 monocouche	Revêtement D3 garnissant
	supports sains	supports farinants		
IMPRESSION	LASCOFOND.A LASCOFLEX.D.MV 0,150 l/m ²	LASCOFIXE.S 0,170 l/m ²	LASCOFOND.A ou LASCOFLEX.D.MV ou LASCOFIXE.S	
FINITION	1 couche de LASCOFLEX.D.MV 0,150 l/m ²		1 couche LASCOFLEX.D.MV 0,360 l/m ²	2 couches LASCOFLEX.D.MV 0,360 l/m ²

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**

