



EXTÉRIEUR

#F411

**RAGRESCO.F/G****DÉFINITION**

Enduit pelliculaire de débullage et de ragréage aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

**DOMAINE D'APPLICATION**

Ragréage et dressage du support avant mise en peinture.

**QUALITÉS DOMINANTES**

Facilité d'application.  
Lisse les défauts de planimétrie du support.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Sans objet

**Brillant spéculaire sous 60°**

Sans objet

**Couleur**

Pâte de couleur blanc cassé

**Présentation**

Sans objet

**RAGRESCO.F****RAGRESCO.G****Densité**

1,80 ± 0,1

1,90 ± 0,1

**Viscosité à 25°C**

750 po

970 po

**Extrait sec en poids**

83 % ± 2 % :

85 % ± 2 %

**Rendement**

1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm

1,9 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Épaisseur du feuil**

2 mm

3 à 5 mm

**Séchage (20°C – 55% HR)**

Hors poussière :

Sec :

2 heures

Recouvrable :

24 à 48 heures

**Conditionnement**

15 L

**Stockage**

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

**Classification AFNOR**

NF T 36005 - Famille IV - Classe 4b.

**MISE EN ŒUVRE****Matériel d'application**

Couteau à enduire, lisseuse inox.

**Dilution**

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

**Modalités d'emploi**

Conditions d'application conformes au DTU 59.1 et 42.1.

**Supports**

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Béton de granulats courants ou légers conformes aux DTU 22.1 et 23.1, enduits à base de liants hydrauliques, mortier de plâtre après fixateur approprié. Anciennes peintures et RPE bien adhérents (béton cellulaire, brique : nous consulter).

**Hygiène et sécurité**

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F411

# RAGRESCO.F/G



EXTÉRIEUR

<b>SYNOPTIQUE</b>	Béton, enduits, mortier de plâtre
<b>IMPRESSION</b>	LASCOFIXE S
<b>ENDUIT</b>	RAGRESCO.F ou RAGRESCO.G : épaisseur de 2 à 5 mm
<b>FINITION</b>	Produit de ravalement de la gamme LASCO

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**

