



INTÉRIEUR

#1001

# COLLE OSCA



## DÉFINITION

Colle en dispersion aqueuse pour revêtements muraux.

## DOMAINE D'APPLICATION

Toile de verre à peindre, textile non tissé.

## QUALITÉS DOMINANTES

Facilité d'application.  
Forte adhérence.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Satin

**Brillant spéculaire sous 60°**

Non concerné

### Couleur

Blanc

### Présentation

Pâte onctueuse

### Densité

1,43 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

Sans objet

### Temps ouvert

30 minutes

### Séchage (23 °C – 55 % HR)

24 heures

### Conditionnement

12 kg

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/i) : 140 g/L (2010).

Ce produit contient 75 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Rouleau polyamide 8 mm, spatule dentelée.

### Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Encoller le support sur une surface correspondant à un lé à l'aide d'un rouleau.

Appliquer le revêtement sur la colle fraîche puis maroufler de haut en bas à l'aide d'une spatule.

Terminer par une ou deux couches de peinture acrylique.

La température d'application sera supérieure à 8 °C.

### Travaux préparatoires

Une reconnaissance préalable du support sera faite pour déterminer les préparations.

### Supports

Supports usuels du bâtiment sains, secs et plans.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**