



INT-EXT

#207

HÉVIVA SATIN 25



DÉFINITION

Peinture satinée acrylique en phase aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des murs.
Travaux de finition A (soignés).

QUALITÉS DOMINANTES

Bon pouvoir couvrant.
Facilité d'application.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin tendu

Brillant spéculaire sous 60°

25 à 30

Couleur

Blanc et tons du nuancier OSCA

Présentation

Peinture fluide

Densité

1,25 ± 0,05

Viscosité à 25°C

2,2 à 2,8 poises CP

Extrait sec

En poids : 53 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

Rendement

12 à 14 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2 / 6a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/b) : 100 g/L (2010).

Ce produit contient 68 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet. Héviva Satin 25 doit être chargée ou déposée.

Dilution

Prête à l'emploi. Eventuellement 2 % sur fonds bruts (non imprimés).

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Plâtre, enduits, bois, neufs ou anciens, recouverts d'anciennes peintures adhérentes ou d'anciens papiers en bon état.
Supports métalliques après primaire spécifique (Hévaquaprim).

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**