



INTÉRIEUR

#210

HÉVALKYD-R SATIN



DÉFINITION

Peinture finition satinée à base de résines ALKYDES-ÉMULSIONS.

DOMAINE D'APPLICATION

Travaux neufs et rénovation en intérieur.
Travaux de finition A (soignés).

QUALITÉS DOMINANTES

Sans odeur de solvant.
Séchage rapide.
S'applique rapidement.
Stabilité du blanc dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin tendu

Brillant spéculaire sous 60°

15 à 18

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Liquide fluide

Densité

1,35 ± 0,05

Viscosité à 25°C

2,6 à 3,0 poises CP

Extrait sec

En poids : 58 % ± 2 %

En volume : 44 % ± 2 %

Rendement

12 à 14 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 90 minutes

Sec : 4 heures

Recouvrable : 6 heures

Conditionnement

3 L – 15 L – 180 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel et les fortes chaleurs.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a / 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 20 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution

Eau exclusivement.

3 % en 1^{re} couche, soit 0,5 litre par bidon de 15 litres.Prête à l'emploi en 2^e couche.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Intérieurs. Plâtre, ciment, bois, anciens ou recouverts, anciennes peintures en bon état, papiers peints.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**