



INT-EXT

#226

# HÉVALKYD URÉTHANE SATIN



## DÉFINITION

Peinture laque tendue, satinée acrylique uréthannée en dispersion aqueuse.

## DOMAINE D'APPLICATION

Pour la protection et la décoration des murs et surfaces exposées. Travaux neufs et rénovation – Finition A.

## QUALITÉS DOMINANTES

Grande dureté du feuil.  
Résistant aux chocs et rayures.  
Grande durabilité.  
Bonne résistance aux intempéries.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Satin tendu

**Brillant spéculaire sous 60°**

25 à 30

### Couleur

Blanc et tons du nuancier OSCA

### Présentation

Peinture fluide

### Densité

1,25 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

2,2 à 2,8 poises CP

### Extrait sec

En poids : 53 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

### Rendement

12 à 14 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (20°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

### Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2/6a

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 100 g/L (2010).

Ce produit contient 68 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau.

Brosse et rouleau "spécial acrylique".

### Dilution

Prête à l'emploi.

Pistolet 5 à 8 % d'eau

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

### Supports

Tous supports du bâtiment conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Intérieurs : enduits de peintre, bois et dérivés aux comportements réguliers. Anciennes peintures en bon état et adhérentes.

Extérieurs : bois conformes au DTU 59.1, métaux ferreux après application du primaire HÉVAQUAPRIM.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition janvier 2018**