



INTÉRIEUR

#404

CIDPRIM 57



DÉFINITION

Peinture d'impression nourrissante à base de résine glycérophthalique.

DOMAINE D'APPLICATION

Impression des murs et plafonds.

QUALITÉS DOMINANTES

Uniformise les subjectiles.
Facilité d'application.
Améliore le rendement des finitions.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Légèrement satiné

Brillant spéculaire sous 60°

8 à 10

Couleur

Blanc

Présentation

Peinture thixotrope

Densité

1,40 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

3,0 poises CP

Point éclair

Entre 21 et 55 °C

Extrait sec

En poids : 78 % ± 2 %

En volume : 59 % ± 2 %

Rendement

9 à 10 m²/L

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/g) : 350 g/L (2010).

Ce produit contient 350 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau.

Dilution

White-spirit.

Diluer à raison de 0 à 3 %

Nettoyage du matériel au white-spirit.

Modalités d'emploi

Les subjectiles doivent être secs, sains, cohérents, propres et conformes au DTU 59.1.

Sur anciens fonds de peinture, procéder aux préparations habituelles : lessivage, rebouchage, pose d'enduit.

Une reconnaissance du subjectile devra être faite pour définir les préparations.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8 °C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Plâtre, enduits, bois, anciennes peintures en bon état.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**