



#501

OSCACRYL

EXTÉRIEUR

DÉFINITION

Peinture de façade à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Façades d'immeubles exposées aux climats maritimes et aux ambiances polluées.
Rénovation d'anciennes peintures adhérentes et anciens crépis.

QUALITÉS DOMINANTES

Peinture de ravalement à haute résistance au farinage.
Très bon pouvoir couvrant.
Très bonne durabilité dans le temps – stabilité des teintes.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Mat

Brillant spéculaire sous 85°

Inférieur à 6

Couleur

Blanc et nuancier OSCA décoration

Présentation

Peinture gélifiée

Densité

1,48 ± 0,05

Viscosité à 25°C

1,8 à 2,2 poises CP

Extrait sec

En poids : 63 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

Rendement

8 à 9 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

XP T 34-722 D

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient 21 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Brosse, rouleau façade 18 mm.

Dilution

Eau exclusivement.

– Diluer à raison de 5 à 10 % en 1^{re} couche.

– Prête à l'emploi en 2^e couche.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Appliquer en 2 couches sur fonds neufs ou anciens.

Température d'application comprise entre +5 et +30°C et hygrométrie inférieure à 80 %.

Les teintes dont le coefficient d'absorption est supérieur à 0,7 sont déconseillées sur les façades exposées (Sud à Ouest).

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2.

Une reconnaissance des supports sera effectuée pour définir la préparation et la couche d'impression.

Supports

Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Béton, enduits liants hydrauliques, anciens crépis, mortiers industriels projetés.

Sur fonds farinants, éliminer les pulvérulences et appliquer une sous fixante et pénétrante.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**