



INT-EXT

#F215

# FIXACOAT



## DÉFINITION

Régulateur et fixateur en phase aqueuse à base de résines hydropliolite® (marque déposée OMNOVA).

## DOMAINE D'APPLICATION

Tous supports usuels du bâtiment.

## QUALITÉS DOMINANTES

Absence d'odeur.  
Microporeuse.  
Parfaite adhérence sur tous supports usuels du bâtiment.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat

### Brillant spéculaire sous 60°

Sans objet

### Couleur

Blanc et tons pastels

### Présentation

Peinture légèrement gélifiée

### Densité

1,35 ± 0,1

### Viscosité à 25°C

1,8 à 2,0 poises CP

### Extrait sec

En poids : 57 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

### Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (20°C – 55% HR)

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

### Conditionnement

3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Famille I - Classe 7b2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/h) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 30 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

### Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

En extérieur, la température du support et ambiante ne devront pas être inférieure à +5°C, l'humidité ne sera pas supérieure à 80%. En intérieure, la température sera supérieure à +8°C et l'hygrométrie sera supérieure à 65%.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1.

### Supports

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens et ciments recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F215

# FIXACOAT



INT-EXT

SYNOPTIQUE	Extérieur	Supports usuels	Intérieur
IMPRESSION	FIXACOAT		
FINITION	2 couches de peinture en phase aqueuse		

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**