



#F231

LASCOLITH

EXTÉRIEUR

**DÉFINITION**

Peinture mate à base de résines pliolite® (marque déposée OMNOVA).

DOMAINE D'APPLICATION

Décoration et protection des façades neuves ou en services.

QUALITÉS DOMINANTES

Laisse respirer le support.
Autonettoyante.
Ne craint pas le gel.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Mat

Brillant spéculaire sous 60°

Inférieur à 2

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,45 ± 0,1

Viscosité à 25°C

3,8 à 4,2 poises CP

Extrait sec

En poids : 69 % ± 2 %

En volume : 45 % ± 2 %

Rendement

6 à 10 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 1 heure

Sec : 2 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

1 L – 3L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b1

XPT 34-722 D2

EN 1062-1 E3-V1-W2-A0

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/c) : 430 g/L (2010).

Ce produit contient 430 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Brosse, rouleau façade 18 mm.

Dilution

Prête à l'emploi.

Diluer à raison de 3 à 5 % en 1^{re} couche.

Dilution nettoyage du matériel au white spirit.

Modalités d'emploi

Appliquer en 2 couches sur fonds neufs ou anciens.

Température d'application comprise entre +5 et +30°C et hygrométrie inférieure à 80 %.

Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0.7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest). Voir repère sur le nuancier.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Une reconnaissance des supports sera effectuée pour définir la préparation et la couche d'impression.

Supports

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Supports neufs : secs, sains, solides et adhérents. Béton soigné conforme au DTU 23.1, béton ragré conforme au DTU 22.1, enduits prêt à gacher, enduits hydrauliques conformes au DTU 26.1.

Supports anciens : identiques aux supports neufs recouverts ou non d'anciennes peintures bien adhérentes. Mortier de plâtre, brique, fibrociment. Autre supports nous consulter.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Consulter la fiche de données de sécurité.





EXTÉRIEUR

#F231

LASCOLITH



SYNOPTIQUE	Béton, enduits de liants hydrauliques, mortier de plâtre
IMPRESSION	LASCOFIXE.S – 0,140 l/m ² (facultatif, nous consulter)
FINITION	1 à 2 couches de LASCOLITH

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**