



EXTÉRIEUR

#F232

# LASCRYL.ST



## DÉFINITION

Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

## DOMAINE D'APPLICATION

Décoration et protection des façades qui demandent une grande résistance à l'encrassement. Spécialement adaptée aux zones urbaines polluées.

## QUALITÉS DOMINANTES

Aspect mat minéral.  
Haute protection contre les eaux de ruissellement.  
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat

**Brillant spéculaire sous 60°**

Sans objet

### Couleur

Blanc et tons pastels

### Présentation

Peinture légèrement gélifiée

### Densité

1,55 ± 0,1

### Viscosité à 25°C

3 à 4 poises CP

### Extrait sec

En poids : 63 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

### Rendement

6 à 10 m<sup>2</sup>/L suivant porosité et relief du support

### Séchage (20°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 4 heures

### Conditionnement

3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

NF P 84.803-D2

EN 1062-1 E3-V2-W3-A0-C1

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient 21 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

### Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0.7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest). Voir repère sur le nuancier.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Si nécessaire, assainir les fonds avec la solution FONGISCO +

### Supports

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

**Supports neufs** : secs, sains, solides et adhérents. Béton conforme au DTU 23.1 et 22.1. Enduits à base de liants hydrauliques conformes au DTU 26.1 ou enduits monocouche.

**Supports anciens** : identiques aux supports neufs peints ou non. Les peintures présentes ne seront pas écaillées. Brique, parpaing fibrociment. Ces supports pourront faire l'objet d'une étude préalable pour la nature des travaux préparatoires.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F232

**LASCRYL.ST**

EXTÉRIEUR

SYNOPTIQUE	Béton, enduits de liants hydrauliques	
	Neufs, sains	Anciens, peints ou non
IMPRESSION	LASCRYL.ST diluée 10 %	LASCOFIXE S, FIXACOAT
FINITION	1 couche LASCRYL.ST	2 couches LASCRYL.ST

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**