



#F234

LASCOAT.FM

EXTÉRIEUR

DÉFINITION

Peinture d'aspect mat profond en phase aqueuse à base de résine hydro.pliolite® (marque déposée OMNOVA).

DOMAINE D'APPLICATION

Décoration et protection des façades neuves ou en service.

QUALITÉS DOMINANTES

Sans odeur de solvants.
Séchage rapide.
Excellente adhérence.
Facilité d'application, peu de projection.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Mat

Brillant spéculaire sous 60°

1 à 2

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,55 ± 0,1

Viscosité à 25°C

2,4 à 2,6 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 69 % ± 2 %

En volume : 56 % ± 2 %

Rendement

6 à 8 m²/L

Séchage (20°C – 65% HR)

Sec : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

XPT 34-722-D2

EN 1062-1 E3-V1-W2-A0-C1

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 40 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Brosse, rouleau texturé.

Dilution

Ne pas diluer.

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

La température du support et ambiante ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'humidité supérieure à 65 %

Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0.7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest). Voir repère sur le nuancier.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Tous supports du bâtiment conformes à la norme NF DTU 59.1.

Supports neufs : béton soigné conforme au DTU 23.1 (norme NF P18210), béton ragréé conforme au DTU 22.1 (norme NF P10210). Enduits hydrauliques conformes au DTU 26.1 (norme NF P15201), enduits prêt à gacher.

Supports anciens : identique aux supports neufs recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Mortier de plâtre, brique, autres supports, nous consulter

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F234

LASCOAT.FM

EXTÉRIEUR

SYNOPTIQUE	Béton, enduits de liants hydrauliques	
	Neufs, sains	Anciens, peints ou non
IMPRESSION	LASCOAT.FM	LASCOFIXE S, FIXACOAT
FINITION	1 couche LASCOAT.FM	2 couches LASCOAT.FM

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2024**

LASCO peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 25 36 18 - osca@osca.fr - www.lascopeintures.fr

