



#F255

**LASCOFLEX.I.TL**

EXTÉRIEUR

**DÉFINITION**

Revêtement d'aspect taloché, acrylique réticulable en dispersion aqueuse.

**DOMAINE D'APPLICATION**

Revêtement de finition des systèmes d'imperméabilité de façades LASCOFLEX.I de A2-I1 / A5-I4.

**QUALITÉS DOMINANTES**

Masque les défauts de planimétrie du support.  
Confère à la façade un aspect traditionnel.  
Reste souple même à basse température.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Taloché

**Brillant spéculaire sous 60°**

2 à 5

**Couleur**

Blanc et tons pastels

**Présentation**

Peinture légèrement gélifiée

**Densité**

1,65 ± 0,10

**Viscosité à 25°C**

650 poises CP

**Extrait sec**

En poids : 82,5 % ± 2 %

En volume : 70,5 % ± 2 %

**Rendement**

Système I1 1 couche à 0,970 l/m<sup>2</sup>

Système I2 2 couches à 0,970 l/m<sup>2</sup>

Système I3 1 couche à 0,970 l/m<sup>2</sup>

Système I4 1 couche à 0,970 l/m<sup>2</sup>

**Séchage (20°C – 55% HR)**

Hors poussière : -

Sec : 3 à 4 heures

Recouvrable : -

**Conditionnement**

15 L

**Stockage**

2 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

**Classification AFNOR**

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

DTU 42.1 I1 / I4

EN 1062-1 E4/E5-V2-W3-A2/A5

**Teneur en COV**

Valeur limite UE pour ce produit  
(catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient 6 g/L.

**MISE EN ŒUVRE****Matériel d'application**

Stucateur, lisseuse inox.

**Dilution**

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

**Modalités d'emploi**

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0.7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest). Voir repère sur le nuancier.

**Travaux préparatoires**

Conformément au dossier de recommandations techniques et au DTU 42.1 ou aux règles professionnelles du SFJF.

**Supports**

Bruts ou en service visés au DTU 42.1.

Béton de granulats courants ou légers conformes au DTU 22.1 et 23.1. Enduits de liants hydrauliques conformes au DTU 26.1.

Pâte de verre, grès cérame (mise en œuvre de la sous couche LASCOCERAM.S ou RAGRESCO.C). Les supports peints font l'objet d'une étude préalable conformément au DTU 42.1 ou règles professionnelles du SFJF.

**Hygiène et sécurité**

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F255

# LASCOFLEX.I.TL



EXTÉRIEUR

| DTU 42.1                           | I1<br>s'accommodant<br>de la fissuration<br>existante de<br>0,2 mm   | I2<br>s'accommodant<br>de la fissuration<br>existante de<br>0,5 mm | I3<br>s'accommodant<br>de la fissuration<br>existante et à<br>venir de 1 mm | I4<br>s'accommodant<br>de la fissuration<br>existante et à<br>venir de 2 mm |
|------------------------------------|--|--|---|---|
| <b>SYNOPTIQUE</b>                  |  |  |   |   |
| <b>IMPRESSION</b>                  | <b>LASCOFOND.A</b> ou<br><b>LASCOFIXE.S</b>                          | <b>LASCOFOND.A</b> ou<br><b>LASCOFIXE.S</b>                        | <b>RAGRESCO.C</b> ou <b>LASCO CERAM.S</b>                                   |   |
| <b>TRAITEMENT<br/>DES FISSURES</b> | <b>LASCOFLEX.INTER</b>   | Pontage avec armature  |   | Entoilage   |
| <b>COUCHE<br/>INTERMÉDIAIRE</b>    |  | <b>LASCOFLEX.INTER</b><br>0,200 l/m <sup>2</sup>                   | <b>LASCOFLEX.INTER</b><br>0,370 l/m <sup>2</sup>                            | <b>LASCOFLEX.INTER</b><br>0,720 l/m <sup>2</sup>                            |
| <b>FINITION</b>                    | 1 couche de <b>LASCOFLEX.I.TL</b> à raison de 0,970 l/m <sup>2</sup> |  |   |   |

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**