



INTÉRIEUR

#113

CIDACRYL 2001 MAT



DÉFINITION

Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Peinture pour travaux courants : plafonds et murs.
Rénovation de bâtiments industriels.

QUALITÉS DOMINANTES

Sans odeur de solvant.
Séchage rapide.
Bon pouvoir couvrant.
Grande blancheur.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Très mat

Brillant spéculaire sous 85°

Inférieur à 2

Couleur

Blanc

Présentation

Monocomposant

Densité

1,50 ± 0,05

Viscosité à 25°C

1,5 à 2,5 poises CP

Extrait sec

En poids : 64 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

Rendement

6 à 7 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 5 heures

Conditionnement

15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 16 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

Eau exclusivement.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Application traditionnelle : 2 couches ; la première diluée à 5 %, la seconde pure.**Application mécanisée** : 2 voiles croisés dilués à raison de 5 à 10 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Sur anciens fonds de peintures, procéder aux préparations habituelles (lessivage, ponçage, etc). Vérifier la bonne adhérence de la peinture existante.

Sur métaux, appliquer préalablement un primaire anti-rouille approprié.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**