



INTÉRIEUR

#128

HÉVAMAT HYDRO



DÉFINITION

Peinture mate aux copolymères en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des supports usuels intérieurs – murs et plafonds.

Peinture pour travaux courants – Finition type B ou C.

QUALITÉS DOMINANTES

Sans odeur de solvant.
Séchage rapide.
Faible émission de COV.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat

Brillant spéculaire sous 60°

< à 2

Couleur

Blanc et tons pastels du nuancier OSCA

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,55 ± 0,05

Viscosité à 25°C

2,8 à 3,4 poises CP

Extrait sec

En poids : 70 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

Rendement

6 à 7 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 mn

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7a2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 11 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Pistolet, brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201.

Supports

Conformes à la norme NF P 74-201.

Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens recouverts ou non, papier peint.

Dans le cas d'anciennes peintures, celle-ci devront être en bon état.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition mars 2017**