



INTÉRIEUR

#203

HÉVACRYL TOP SATIN



DÉFINITION

Peinture satinée tendue aux résines acryliques en phase aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Finition et décoration des murs et plafonds intérieurs.
Travaux de finition A (soignés).

QUALITÉS DOMINANTES

Sans odeur pour une occupation rapide des locaux.
Lessivable.
Tendu garnissant.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin tendu garnissant

Brillant spéculaire sous 60°

Inférieur à 30

Couleur

Nuancier OSCA

Présentation

Peinture fluide

Densité

1,28 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

2,2 à 2,5 poises CP

Extrait sec

En poids : 52 % ± 2 %

En volume : 39 % ± 2 %

Rendement

10 à 12 m²/L

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 4 heures

Recouvrable : 8 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a / 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 28 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau.

Dilution

Eau exclusivement.

– 1^{re} couche : 3 à 5 %

– 2^e couche : 1 à 2 %

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Une reconnaissance du support est utile pour déterminer la couche d'impression.

Application traditionnelle à 2 couches espacées de 8 heures à l'aide de brosse ou rouleau spécial acrylique. Rouleau polyamide texturé 12 mm.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Plâtre, enduits, bois, neufs ou anciens, recouverts d'anciennes peintures en bon état. Les supports seront secs et sains.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe B

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**