

**DÉFINITION**

Peinture finition satinée aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

**DOMAINE D'APPLICATION**

Finition pour application sur bois (conçue spécialement pour palettes).

**QUALITÉS DOMINANTES**

Application mécanisée.  
Séchage rapide.  
Bonne tenue aux intempéries et à la lumière.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Satin velouté

**Brillant spéculaire sous 60°**

Non concerné

**Couleur**

Brun – Rouge

**Présentation**

Peinture légèrement gélifiée

**Densité**

1,45 ± 0,05

**Viscosité à 25 °C**

1,6 à 1,8 poises CP

**Extrait sec**

En poids : 50 % ± 2 %

En volume : 31 % ± 2 %

**Rendement**

Pouvoir couvrant théorique pour environ 140 g/m<sup>2</sup>/µm (variable suivant conditions d'application et nature du bois).

**Séchage (23 °C – 55 % HR)**

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

**Conditionnement**

15 L – IBC 700 kg

**Stockage**

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

**Classification AFNOR**

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

**Teneur en COV**

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/d) : 140 g/L (2010).

Ce produit contient 18 g/L.

**MISE EN ŒUVRE****Matériel d'application**

Brosse, rouleau.

Pistolet pneumatique, pistolet airmix, pistolet airless, pulvérisateur.

**Dilution**

Eau uniquement.

Nettoyage du matériel à l'eau.

**Modalités d'emploi**

La température d'application comme du support seront comprises entre +8 et +30 °C, le taux d'hygrométrie inférieur à 75 %.

Bien rincer à l'eau le matériel immédiatement après usage.

**Supports**

Support bois avec ou sans ponçage.

**Hygiène et sécurité**

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**