



INTÉRIEUR

#215

OSCAPLAST**DÉFINITION**

Peinture-revêtement décoratif aux copolymères acryliques.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des surfaces intérieures telles que cages d'escaliers, soubassements.

QUALITÉS DOMINANTESRésistant aux salissures.
Entretien facile.
Masque les imperfections du support.**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Satin pommelé

Brillant spéculaire sous 60°

10

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture très gélifiée

Densité

1,27 ± 0,05

Viscosité à 25°C

2,0 à 2,4 poises CP

Extrait sec

En poids : 55 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

Rendement800 à 1000 g/m²**Séchage (23°C – 55% HR)**

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 4 heure

Conditionnement

15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 1 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Rouleau, pistolet pneumatique.

Dilution

Eau exclusivement.

Prête à l'emploi mais peut être légèrement dilué.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Appliquer grassement au rouleau laine poils longs puis former le motif final en passant le rouleau alvéolé "nid d'abeilles".

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Les parties métalliques seront préalablement recouvertes d'un primaire anti-rouille.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**