



INTÉRIEUR

#216

**OSCADOR****DÉFINITION**

Peinture satinée glycérophtalique de haute qualité.

**DOMAINE D'APPLICATION**

Peinture pour la protection et la décoration des menuiseries.

**QUALITÉS DOMINANTES**Facilité d'application.  
Facilité d'entretien.  
Excellent pouvoir couvrant.**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Satin tendu

**Brillant spéculaire sous 60°**

25 à 30

**Couleur**

Nuancier OSCA rénovation

**Présentation**

Peinture thixotrope

**Densité**

1,72 ± 0,05

**Viscosité à 25°C**

4,2 à 4,8 poises CP

**Point éclair**

Entre 21 et 55°C

**Extrait sec**

En poids : 84 % ± 2 %

En volume : 64 % ± 2 %

**Rendement**12 à 14 m<sup>2</sup>/L/couche**Séchage (23°C - 55% HR)**

Hors poussière : 8 heures

Sec : 12 heures

Recouvrable : 24 heures

**Conditionnement**

1 L - 3 L - 15 L

**Stockage**

1 an en emballage d'origine non ouvert.

**Classification AFNOR**

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

**Teneur en COV**

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/d) : 300 g/L (2010).

Ce produit contient 277 g/L.

**MISE EN ŒUVRE****Matériel d'application**

Brosse, rouleau de 12 mm.

**Dilution**Prête à l'emploi, **ne pas diluer**.

Nettoyage du matériel au white-spirit.

**Modalités d'emploi**

Application usuelle à deux couches.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

**Travaux préparatoires**

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Les supports métalliques seront imprimés à l'aide du Cirprim ACP.

Une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

**Supports**

Supports, neufs ou anciens, conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

**Hygiène et sécurité**

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

**Émissions dans l'air intérieur**

Classe A+

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**