



#218

OSCADÉCOR VELOURS

INTÉRIEUR



DÉFINITION

Peinture satinée glycérophtalique de haute qualité.

DOMAINE D'APPLICATION

Peinture pour la protection et la décoration des menuiseries.

QUALITÉS DOMINANTES

Facilité d'application.
Facilité d'entretien (lessivable).
Excellent pouvoir couvrant et garnissant.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin mat tendu

Brillant spéculaire sous 60°

15 à 20

Couleur

Tons pastels du nuancier OSCA

Présentation

Peinture thixotrope

Densité

1,73 ± 0,05

Viscosité à 25°C

4,0 à 5,0 poises Cone Plat

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 83 % ± 2 %

En volume : 63 % ± 2 %

Rendement

10 à 12 m²/L/couche

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 8 heures

Sec : 12 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/d) : 300 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 283 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau de 12 mm.

Dilution

Prête à l'emploi, **ne pas diluer**.

Nettoyage du matériel au white-spirit.

Modalités d'emploi

Application usuelle à deux couches.

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Les supports métalliques seront imprimés à l'aide du CIRPRIM ACP.

Une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Supports

Supports, neufs ou anciens, conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**