



INTÉRIEUR

#234

HÉVAQUA SATIN TV



DÉFINITION

Peinture satinée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Décoration des murs intérieurs.
Travaux de finition B (courants).

QUALITÉS DOMINANTES

Spécial toile de verre.
Lavable – Lessivable.
Bon pouvoir couvrant.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin velouté

Brillant spéculaire sous 60°

12 à 15

Couleur

Blanc et teintes du nuancier OSCA L'Atelier

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,31 ± 0,05

Viscosité à 25°C

2,4 à 2,6 poises CP

Extrait sec

En poids : 56 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

Rendement

10 m²/L/ couche

Séchage (20°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 5 heures

Conditionnement

15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 1 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse acrylique, rouleau spécial acrylique de 12 mm.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à 8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65%.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Supports

Tous supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens recouverts ou non, papier peint.

En cas d'anciennes peintures, celles-ci devront être en bon état.

Toile de verre.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2022**