



INT-EXT

#402

HÉVIMPRIM



DÉFINITION

Peinture d'impression alkyde uréthane.

DOMAINE D'APPLICATION

Impression universelle sur tous supports usuels du bâtiment.
Impression fixatrice.

QUALITÉS DOMINANTES

Nourrit, consolide et isole tous les supports secs et solides.
Plus adhérente et plus dure que les impressions traditionnelles,
constitue une excellente surface d'accrochage.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat

Brillant spéculaire sous 60°

Inférieur à 5

Couleur

Blanc

Présentation

Peinture fluide

Densité

1,40 ± 0,05

Viscosité à 25°C

3,5 à 4,5 poises CP

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 74 % ± 2 %

En volume : 56 % ± 2 %

Rendement

9 à 10 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 2 heures

Sec : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 5 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 2b

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/h) : 750 g/L (2010).

Ce produit contient 450 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

White-spirit.

– Brosse, rouleau : 0 à 3 %

– Pistolet airless : 3 à 5 %

– Pistolet : 5 à 7 %

Nettoyage du matériel au white-spirit.

Modalités d'emploi

Les subjectiles doivent être secs, sains, cohérents, propres et conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2.

Une reconnaissance du subjectile devra être faite pour définir les préparations.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Intérieur : plâtre, ciment, enduits, bois, anciennes peintures en bon état.

Extérieur : bois.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**