



INT-EXT

#403

# CIDACRYL 97



## DÉFINITION

Impression universelle à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.

## DOMAINE D'APPLICATION

Préparation des fonds usuels du bâtiment avant mise en peinture.

## QUALITÉS DOMINANTES

Absence d'odeur.  
Uniformise l'absorption du support.  
Recouvrable par tous types de peintures phase aqueuse.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Velouté

**Brillant spéculaire sous 60°**

6

### Couleur

Blanc

### Présentation

Peinture légèrement gélifiée

### Densité

1,30 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

1,4 à 1,8 poises CP

### Extrait sec

En poids : 54 % ± 2 %

En volume : 39 % ± 2 %

### Rendement

7 à 8 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 5 heures

### Conditionnement

3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/g) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 30 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

### Dilution

Eau exclusivement.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

**Application mécanisée** : diluée à raison de 1 à 3 %.

**Application traditionnelle** : prête à l'emploi.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

### Supports

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

**Intérieur** : bois, plâtre, enduits de ciment, métaux ferreux.

**Extérieur** : menuiseries métalliques.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**