



#406

HÉVAPRIM

INTÉRIEUR



DÉFINITION

Impression ou sous-couche à base de résines acryliques en phase aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Préparation des fonds et amélioration de l'accrochage avant application d'enduits en intérieur.

QUALITÉS DOMINANTES

Absence d'odeur.
Séchage rapide.
Constitue une excellente surface d'accrochage pour les enduits.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat

Brillant spéculaire sous 60°

1 à 2

Couleur

Blanc

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,56 ± 0,05

Viscosité à 25°C

1,6 à 2,2 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 64 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

Rendement

6 à 7 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 5 heures

Conditionnement

1 L – 15 L – 170 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/g) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 17 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet airless.

Dilution

Eau exclusivement.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Plaque de plâtre à épiderme cartonné avant enduit, plâtre, enduits.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**