



INTÉRIEUR

#411

# IMPRESS G



## DÉFINITION

Impression aux résines alkydes en solution.

## DOMAINE D'APPLICATION

Impression des fonds courants du bâtiment avant enduits ou peintures.

## QUALITÉS DOMINANTES

Facilité d'application.  
Régulatrice des fonds.  
Séchage rapide.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat tendu

**Brillant spéculaire sous 60°**

Inférieur à 2

### Couleur

Blanc bâtiment

### Présentation

Liquide légèrement gélifiée

### Densité

1,70 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

2,0 à 2,4 poises CP

### Point éclair

Entre 21 et 55 °C

### Extrait sec

En poids : 78 % ± 2 %

En volume : 52 % ± 2 %

### Rendement

9 à 10 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

### Conditionnement

3 L – 17 L – 200 kg

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/g) : 350 g/L (2010).

Ce produit contient 345 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet airless.

### Dilution

Prête à l'emploi.

Éventuellement jusqu'à 5 % de white-spirit.

Nettoyage du matériel au white-spirit.

### Modalités d'emploi

Après égrenage et époussetage.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Effectuer une reconnaissance des supports pour définir la nature des préparations.

### Supports

Conformes à la norme NF P 74-201.

Plâtre, enduits, menuiseries métalliques, tuyaux de raccordement, bois.

### Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**