



EXTÉRIEUR

#504

OSCAFOND P



DÉFINITION

Impression fixante et pénétrante aux copolymères en solution.

DOMAINE D'APPLICATION

Fixateur pour bloquer les fonds poreux ou pulvérulents.

QUALITÉS DOMINANTES

Bonne imprégnation du support.
Facilité d'application.
Augmente la cohésion du support.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Velouté

Brillant spéculaire sous 60°

5 à 6

Couleur

Blanc

Présentation

Peinture liquide

Densité

1,08 ± 0,05

Viscosité à 25°C

0,6 poises CP

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 39 % ± 2 %

En volume : 24 % ± 2 %

Rendement

5 à 8 m²/L suivant porosité

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7a1

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/h) : 750 g/L (2010).

Ce produit contient 679 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel au solvant.

Modalités d'emploi

Les subjectiles doivent être secs, sains, cohérents, propres et conformes au DTU 59.1, 59.2.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à 8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Une reconnaissance du subjectile sera effectuée pour définir les préparations.

Supports

Neufs : béton, enduits à base de liants hydrauliques, mortiers projetés.**Anciens** : anciennes peintures.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**