



INT-EXT

#603

OSCABOIS**DÉFINITION**

Peinture satinée aux résines alkydes en solution.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des menuiseries.

QUALITÉS DOMINANTES

Peinture multicouche.
Excellent pouvoir garnissant.
Bonne stabilité dans le temps.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Brillant tendu

Brillant spéculaire sous 60°

60 à 70

Couleur

Blanc

Présentation

Peinture thixotrope

Densité

1,43 ± 0,05

Viscosité à 25°C

3,8 à 4,2 poises CP

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 64 % ± 2 %

En volume : 43 % ± 2 %

Rendement8 à 10 m²/L**Séchage (23°C – 55% HR)**

Hors poussière : 4 heures

Sec : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/d) : 300 g/L (2010).

Ce produit contient 300 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm.

Dilution

White-spirit.

– 2 à 3 % en 1^{re} couche.

– Prête à l'emploi en finition.

Nettoyage du matériel aux solvants.

Modalités d'emploi

Température d'application comprise entre +5 et +30°C et hygrométrie inférieure à 80 %.

Les teintes dont le coefficient d'absorption est supérieur à 0,7 sont déconseillées sur les façades exposées (Sud à Ouest).

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Les menuiseries devront être exemptes de traces de résine ou d'humidité.

Remastiquer avant mise en peinture toutes parties fendillées ou dégradées.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition mai 2013**