



INT-EXT

#805

HÉVÉPOX MÉTAL PRIMAIRE



DÉFINITION

Primaire antirouille à base de résine époxydiques modifiée avec une résine polyamide.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection anti-corrosion renforcée.

QUALITÉS DOMINANTES

Applicable en forte épaisseur.
Excellente résistance au brouillard salin.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin

Brillant spéculaire sous 60°

Non concerné

Couleur

Gris

Présentation

Bi-composant

Proportion du mélange

Base A en poids : 86 %

Durcisseur B en poids : 14 %

Durée de mûrissement à 20°C

20 minutes

Durée de vie du mélange à 20°C

2 heures

Densité

1,65 ± 0,05

Viscosité à 25°C

2,8 à 3,2 poises CP

Extrait sec

En poids : 88 % ± 2 %

En volume : 73 % ± 2 %

Rendement

6 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 3 heures

Sec : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

Kit de 25 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 6b

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/j) : 500 g/L (2010).
Ce produit contient 193 g/L.



MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel aux solvants cétoniques.

Modalités d'emploi

Verser le durcisseur B dans la base A en agitant mécaniquement à faible vitesse jusqu'à obtenir un mélange homogène.

La température ambiante devra être supérieure à +10°C, l'hygrométrie inférieure à 65 %.

La température du support devra être supérieure de +5°C au point de rosée.

HévépoX Métal Primaire doit être recouvert par notre peinture Hévétane Finition.

Travaux préparatoires

Conformes au DTU 59.1.

Une reconnaissance du support est obligatoire pour définir les préparations.

Supports

Conformes au DTU 59.1.

Métaux ferreux.

Sur acier brut, décapage par projection d'abrasif au degré de soins Ds 2,5 ou brossage au degré ST 3.

Hygiène et sécurité

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

Étiquette : selon directives européennes sur l'étiquetage des peintures.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**