



INT-EXT

#806

# HÉVÉPOX MÉTAL INTERMÉDIAIRE



## DÉFINITION

Peinture intermédiaire à base de résine époxydiques modifiée avec une résine polyamide.

## DOMAINE D'APPLICATION

Protection anticorrosion renforcée.

## QUALITÉS DOMINANTES

Excellente résistance au brouillard salin.  
Constitue la deuxième couche du système.  
Doit être recouvert par l'Hévéthane Finition.

## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat

**Brillant spéculaire sous 60°**

Non concerné

### Couleur

Blanc cassé

### Présentation

Bi-composant

### Proportion du mélange

Base A en poids : 91 %

Durcisseur B en poids : 9 %

### Durée de mûrissement à 20 °C

20 minutes

### Durée de vie du mélange à 20 °C

2 heures

### Densité

1,40 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

2,8 à 3,2 poises CP

### Extrait sec

En poids : 86 % ± 2 %

En volume : 74 % ± 2 %

### Rendement

6 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 3 heures

Sec : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

### Conditionnement

Kit de 22 kg

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 6b

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/j) : 500 g/L (2010).

Ce produit contient 192 g/L.



## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

### Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel aux solvants cétoniques.

### Modalités d'emploi

Verser le durcisseur B dans la base A en agitant mécaniquement à faible vitesse jusqu'à obtenir un mélange homogène.

La température ambiante devra être supérieure à +10 °C, l'hygrométrie inférieure à 65 %.

La température du support devra être supérieure de +5 °C au point de rosée.

HévépoX Métal Intermédiaire doit être recouvert par notre peinture Hévétane Finition.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2.

Une reconnaissance du support est obligatoire pour définir les préparations.

### Supports

Conformes au DTU 59.3.

Métaux ferreux.

### Hygiène et sécurité

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

Étiquette : selon directives européennes sur l'étiquetage des peintures.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**