



INT-EXT

#914

TWIDALL BRILLANT



DÉFINITION

Vernis glycérophthalique pur, à haut pouvoir garnissant pour l'intérieur et l'extérieur.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des bois en intérieur et extérieur.

QUALITÉS DOMINANTES

Film incolore légèrement ambré, brillant et souple. Résiste aux intempéries.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant

Brillant spéculaire sous 60°

80 à 95

Couleur

Incolore

Présentation

Peinture fluide

Densité

0,96 ± 0,05

Viscosité à 25°C

4 à 4,5 poises CP

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 65 % ± 2 %

En volume : 56 % ± 2 %

Rendement

25 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 6 heures

Sec : 12 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

1 L – 5 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/e) : 400 g/L (2010).

Ce produit contient 327 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau à poils courts, rouleau laqueur.

Dilution

White-spirit.

Diluer la 1^{re} couche à raison de 0 à 1 %.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante, support et produit inférieures à 8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support sera faite pour déterminer les préparations.

Supports

Conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Sur bois brut, poncer et dégraisser en présence d'exsudations, résines ou essences.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**