



INTÉRIEUR

#915

TWIDALL MAT, SATIN

**DÉFINITION**

Vernis glycérophthalique modifié uréthane pour l'intérieur.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des bois et parquets intérieurs.

QUALITÉS DOMINANTESFilm dur et souple.
Conserve le veinage du bois.**CARACTÉRISTIQUES**

Aspect :	Mat	Satin mat
Brillant / 60°	1 à 4	10 à 15
Densité (± 0,05)	0,94	0,92
Viscosité à 25 °C (poises CP)	5,4 à 5,8	3,4 à 4
Extrait sec (± 2 %)		
En poids :	54 %	51 %
En volume :	44 %	46 %

Couleur

Incolore légèrement ambré

Présentation

Peinture fluide

Point éclair

Entre 21 et 55 °C

Rendement20 m²/L**Séchage (23 °C – 55 % HR)**

Hors poussière :	6 heures
Sec :	12 heures
Recouvrable :	24 heures

Conditionnement

1 L – 5 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a / 6a

Teneur en COVValeur limite UE pour ce produit
(catégorie A/e) : 400 g/L (2010).
Ce produit contient 327 g/L.**MISE EN ŒUVRE****Matériel d'application**

Rouleau à poils courts, rouleau laqueur.

DilutionWhite-spirit.
Diluer à raison de 0 à 1 %.**Modalités d'emploi**

Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante, support et produit inférieures à 8 °C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoiresConformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).
Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support sera faite pour déterminer les préparations.**Supports**Conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).
Sur bois brut, poncer et dégraisser en présence d'exsudations, résines ou essences.**Hygiène et sécurité**Inflammable.
Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Consulter la fiche de données de sécurité.**Émissions dans l'air intérieur**

Classe A+

NotaLa présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**